

IF Isolabel

Die Serie Isolabel IF ist eine hochpigmentierte und lösemittelbasierte Flexodruckfarbe, geeignet für alle Arten von Papier (gestrichen oder natur) und nicht-saugenden Materialien wie PP, PE, PVC und metallisierte Folien.

Die Serie hat eine hohe Brillanz, eine sehr gute Stabilität, sowie eine gute Haftung und Knitterfähigkeit, speziell auf Folien.

Lagerung	Hilfsmittel	Herstellung
Zwischen 15- 25°C im original verschlossenen Gebinde lagerstabil.	9207 PR Antischaum 9002 IF Verzögerer 2000L PR Verdünner Langsam 2000S PR Verdünner Schnell	Mischungen nach PANTONE® oder Ihrer Farbvorlage werden ab 5 kg hergestellt.
Gebinde	Sicherheitsdatenblatt	Gefahrensymbol
10 kg Blecheimer	Auf Anfrage erhältlich	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Produkt Code	Farbton	Viskosität 4 mm 20° C	Lichtecht heit ¹	Alkali	Säure	Wasser beständigkeit	TT	Papier			Folie ²				Thermopapier	
								Gestr.	Natur	Karton	PE	PP	OPP	Metall	Top	Eco
Euroskala																
3010 IF	Process Gelb	18s±5	5	+	O	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
0010 IF	Process Magenta	21s±5	4	+	O	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
2010 IF	Process Cyan	15s±5	8	+	+	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
7010 IF	Process Schwarz	63s±5	8	O	O	O	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
PANTONE																
031 IF	Gelb	37s±5	5	+	+	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
033 IF	Orange	56s±5	5	+	+	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
001 IF	Warm Rot	49s±5	5	+	+	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
032 IF	Rot 032	42s±5	5	+	+	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
002 IF	Rubin Rot	19s±5	4	O	O	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
003 IF	Rhodamin Rot	30s±5	4	+	O	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
011 IF	Purple	30s±5	4	+	O	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O

Produkt Code	Farbton	Viskosität 4 mm 20° C	Lichteht heit ¹	Alkali	Säure	Wasser beständigkeit	TT	Papier			Folie ²				Thermopapier	
								Gestr.	Natur	Karton	PE	PP	OPP	Metall	Top	Eco
1120 IF	Violett	30s±5	7	+	O	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
072 IF	Blau 072	25s±5	7	+	+	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
021 IF	Reflex Blau	21s±5	7	+	+	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
022 IF	Process Blau	29s±5	8	+	+	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
051 IF	Gün	29s±5	8	+	+	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
071 IF	Schwarz	20s±5	8	O	O	+	O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
061 IF	Mischweiß	30s±5					O	+	+	+	+	+	+	+	O	O
6610 IF	Deckweiss	25s±5					O	+	+	+	+	+	+	+	O	O

¹Lichtehtheit wird bei Außenanwendungen durch Witterung deutlich verschlechtert.

²Coronavorbehandlung des Substrats wird empfohlen.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinien gedacht. Sie beruhen auf Erfahrungen durch sorgfältige Tests im Labor und durch den Einsatz beim Kunden. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Pantone® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Pantone Inc.

+ sehr gut O bedingt, je nach Substrat - nicht geeignet

Stand: Februar 2016